

UPM Fine C

La perfection de ce papier atteint des sommets. UPM Fine offre tout à la fois une blancheur parfaite, une opacité optimale et une adaptation idéale au process d'impression. UPM Fine convient à de nombreux usages tels : les journaux, les flyers, les rapports d'activité, les magazines ou les affiches.

Utilisations finales recommandées

Documents publicitaires | Livres | Formulaires commerciaux | Marketing direct | Magazines | Suppléments de journaux | Affiches

Informations produit

| | |
|----------------------|--|
| Région | Amérique du Nord |
| Site internet | UPM Communication Papers |
| Catégories papier | Impression offset rotative sans sécheur |
| Qualité | Non couché sans bois (WFU) |
| Finition | Lissé/fini machine |
| Composition | Pâte au sulfate de feuillus et de résineux |
| Procédé d'impression | Offset rotative sans sécheur Offset rotative avec sécheur Impression Waterless |
| Format | Bobine |
| Diamètre bobine (cm) | 100,0 - 140,0 |
| Laize bobine (cm) | 17,0 - 283,0 |
| Mandrin (mm) | 70,0 / 76,0 / 152,0 |
| Emballage | Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l'humidité |
| Note | FSC® et PEFC sur demande et selon disponibilité. |

Certificats

| | |
|-----------------------------|---|
| Conformité produit | Le Label écologique européen EN 71-3: Safety of Toys 94/62 EC Heavy Metal Certificate BfR Food Certificate Permanent Paper ISO 9706 |
| Certificats liés aux fibres | FSC Chain-of-Custody PEFC Chain-of-Custody |
| Certificats liés aux usines | EES+ ISO 50001 EMAS ISO 9001 ISO 45001 ISO 14001 |

Les spécifications techniques

| Grammage (ISO 536) (g/m ²) | 40.5 | 47.3 | 54.1 | 60.8 | 67.6 | 74.3 | 81.1 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|
| Blancheur GE (ISO 2470-2) (%) | 91 | 92 | 92 | 92 | 96 | 96 | 96 |
| Opacité TAPPI (T425) (%) | 85 | 87 | 90 | 92 | 95 | 95 | 96 |
| Blancheur CIE (ISO 11475) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| { Caliper (mils) } | 2.9 | 3.1 | 3.7 | 4.2 | 4.9 | 4.8 | 5.7 |
| PPI (pages) | 690 | 645 | 540 | 475 | 408 | 417 | 350 |

Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production

Les recommandations pour le préresse

| | |
|---------------------|--------------------|
| Données de Prépress | Fogra 47, Fogra 52 |
|---------------------|--------------------|