

UPM Finesse matt

La première impression que produit un courrier est décisive et détermine si l'enveloppe sera ouverte ou non. La première impression doit être la bonne ! Réalisez vos enveloppes avec un papier WFC, magnifique papier couché sans bois doté d'une excellente surface pour des impressions de très haute qualité.

Utilisations finales recommandées

Marketing direct | Enveloppes

Informations produit

Région	Afrique Europe Proche-Orient Amérique du Sud
Site internet	UPM Communication Papers
Catégories papier	Papiers postaux
Description	Papier offrant une excellente qualité de reproduction des couleurs avec un fini mat.
Qualité	Couché sans bois (WFC)
Finition	Mat
Composition	Pâte au sulfate de feuillus et de résineux
Procédé d'impression	Offset Flexographie en ligne
Format	Bobine
Diamètre bobine (cm)	100,0 - 125,0
Laize bobine (cm)	35,0 - 380,0
Mandrin (mm)	76,0 / 152,0
Emballage	Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l'humidité
Note	FSC® et PEFC sur demande et selon disponibilité.

Certificats

Conformité produit	Le Label écologique européen 94/62 EC Heavy Metal Certificate BFR Food Certificate Permanent Paper ISO 9706
Certificats liés aux fibres	FSC Chain-of-Custody PEFC Chain-of-Custody
Certificats liés aux usines	EES+ EMAS ISO 9001 ISO 45001 ISO 14001

Les spécifications techniques

Grammage (ISO 536) (g/m ²)	80.0	90.0	100.0	115.0	130.0
Main (ISO 534) (cm ³ /g)	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
Blancheur D65 (ISO 2470-2) (%)	100	100	100	100	100
Blancheur CIE (ISO 11475)	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0
Opacité ISO (2471) (%)	92.0	93.5	94.5	95.5	97.0
Brillant Hunter (ISO 8254-1) (%)	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Lissé PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production