

# UPM Opalite H

Qui ? Quoi ? Où ? A quelle heure ? Toutes les réponses à ces questions s'impriment sur UPM Opalite. Ce papier est spécialement conçu pour les annuaires en version pages jaunes ou blanches. Ce papier de faible grammage est lisse, mince, très résistant et offre un niveau d'opacité record.

## Utilisations finales recommandées

Documents publicitaires | Catalogues | Annuaires | Prospectus | Encarts | Listings

## Informations produit

Région	Afrique   Europe   Proche-Orient   Amérique du Sud
Site internet	<a href="#">UPM Communication Papers</a>
Catégories papier	Impression offset rotative avec sécheur
Qualité	Papier spécial fini machine (MFS)
Finition	Mat
Composition	Pâte mécanique   Fibres recyclées
Procédé d'impression	Offset rotative avec sécheur
Format	Bobine
Diamètre bobine (cm)	100 / 125
Laize bobine (cm)	28 - 380
Mandrin (mm)	76 / 150
Emballage	Papier kraft résistant   Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l'humidité
Note	FSC® et PEFC sur demande et selon disponibilité.

## Certificats

Conformité produit	Le Label écologique européen
Certificats liés aux fibres	FSC Chain-of-Custody   PEFC Chain-of-Custody
Certificats liés aux usines	ISO 50001   EMAS   ISO 9001   ISO 45001   ISO 14001

## Les spécifications techniques

Grammage (ISO 536) (g/m <sup>2</sup> )	34.0	36.0	38.0
Main (ISO 534) (cm <sup>3</sup> /g)	1.30	1.30	1.30
Blancheur D65 (ISO 2470-2) (%)	60	60	60
Valeur-L D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	85	85	85
Valeur-a D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	0.5	0.5	0.5
Valeur-b D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	4.5	4.5	4.5
Opacité ISO (2471) (%)	86	88	89
Lissé PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)	3.0	3.0	3.0

Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production

## Les recommandations pour le prépresse

Données de Prépress	FOGRA42L.txt
---------------------	--------------